

091857865 (0570) copy for the designated Office (DO/US)

PCT/JP00/06995

PCT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KATAOKA, Makoto
c/o Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Intellectual Property Center
24-4, Anesakikaigan
Ichihara-shi, Chiba 299-0107
JAPONRECEIVED
AUG 3 2001
TC 1700

Date of mailing (day/month/year) 22 June 2001 (22.06.01)	
Applicant's or agent's file reference CN00083	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/06995	International filing date (day/month/year) 06 October 2000 (06.10.00)

1. The following indications appeared on record concerning:

☐ the applicant ☐ the inventor ☒ the agent ☐ the common representative

Name and Address

TOHEI, Masamichi
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
24-4, Anesakikaigan
Ichihara-shi, Chiba 299-0107
Japan

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

0436 61 9113

Facsimile No.

0436 61 9099

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☒ the person ☐ the name ☐ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address

KATAOKA, Makoto
c/o Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Intellectual Property Center
24-4, Anesakikaigan
Ichihara-shi, Chiba 299-0107
Japan

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

0436-61-9113

Facsimile No.

0436-61-9099

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Shinji IGARASHI

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

PCT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TOHEI, Masamichi
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
24-4, Anesakikaigan
Ichihara-shi, Chiba 299-0107
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 04 December 2000 (04.12.00)	
Applicant's or agent's file reference CN00083	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/06995	International filing date (day/month/year) 06 October 2000 (06.10.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 13 October 1999 (13.10.99)
Applicant IDEMITSU PETROCHEMICAL CO., LTD. et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
13 Octo 1999 (13.10.99)	11/290484	JP	28 Nove 2000 (28.11.00)


The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Marc Salzman

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 4 月 19 日 (19.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/27201 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08L 69/00 (KITAYAMA, Masahiro) [JP/JP]. 磯崎敏夫 (ISOZAKI, Toshio) [JP/JP]. 野寺明夫 (NODERA, Akio) [JP/JP]; 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸1番地1 Chiba (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/06995
- (22) 国際出願日: 2000 年 10 月 6 日 (06.10.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平 11/290484
1999 年 10 月 13 日 (13.10.1999) JP
- (74) 代理人: 弁理士 東平正道 (TOHEI, Masamichi); 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸24番地4 出光興産株式会社内 Chiba (JP).
- (81) 指定国 (国内): US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 出光石油化学株式会社 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目6番1号 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 北山雅博
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLAME-RETARDANT POLYCARBONATE RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLES

(54) 発明の名称: 難燃性ポリカーボネート樹脂組成物および成形品

(57) Abstract: A flame-retardant polycarbonate resin composition comprising (A) 90 to 99.98 wt% of a polycarbonate resin, (B) 0.01 to 5 wt% of an aromatic vinyl resin containing acid-salt groups and (C) 0.01 to 5 wt% of an anti-dripping agent, each percentage by weight being based on the total weight of the components (A), (B) and (C). The anti-dripping agent is preferably fibril-forming polytetrafluoroethylene. The above composition is free from halogen, retains impact resistance, heat stability and stability to moist heat which are inherent in polycarbonate resin, and exhibits excellent recyclability and antistatic properties.

(57) 要約:

(A) ポリカーボネート樹脂 90～99.98 重量%、(B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂 0.01～5 重量%及び (C) ドリップ抑制剤 0.01～5 重量%〔ただし、重量%表示は、(A)、(B)、(C) の合計重量基準〕を含有する難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。ドリップ抑制剤としてはフィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレンが好ましい。ポリカーボネート樹脂の耐衝撃性、耐熱安定性、耐湿熱安定性を維持し、しかもリサイクル性、帯電防止性をも有するノンハロゲン系難燃性ポリカーボネート樹脂組成物の提供。

WO 01/27201 A1



.

.

.

.

明 細 書

難燃性ポリカーボネート樹脂組成物および成形品

技術分野

本発明は難燃性ポリカーボネート樹脂組成物に関し、詳しくは、ハロゲンを含まず、少量の添加剤の含有によってすぐれた難燃性を示すとともに、耐衝撃性、成形熱安定性、耐湿熱性、リサイクル性にすぐれ、さらに帯電防止性をも有する難燃性ポリカーボネート樹脂組成物および成形品に関するものである。

背景技術

ポリカーボネート樹脂は、すぐれた耐衝撃特性、耐熱性、電気的特性、寸法安定性などにより、OA（オフィスオートメーション）機器、情報・通信機器、家庭電化機器などの電気・電子機器、自動車分野、建築分野など様々な分野において幅広く利用されている。ポリカーボネート樹脂はそれ自体自己消火性樹脂ではあるが、OA機器、情報・通信機器、電気・電子機器などにおいては、安全性のさらなる向上のために、難燃性のレベルの改善が求められている。

ポリカーボネート樹脂の難燃性を向上する方法として、ハロゲン化ビスフェノールA、ハロゲン化ポリカーボネートオリゴマーなどのハロゲン系難燃剤が難燃剤効率の点から酸化アンチモンなどの難燃助剤とともに用いられてきた。しかし、近年、安全性、廃棄・焼却時の環境への影響から、ハロゲンを含まない難燃剤による難燃化方法が市場より求められてきている。ノンハロゲン系難燃剤として、有機リン系難燃剤、特に有機リン酸エステル化合物を配合したポリカーボネート樹脂組成物は優れた難燃性を示すとともに、可塑剤としての作用もあり、多くの組成物が提案されている。

ポリカーボネート樹脂をリン酸エステル化合物で難燃化するために

は、リン酸エステル化合物を比較的多量に配合する必要がある。また、ポリカーボネート樹脂は成形温度が高く、溶融粘度も高いために、成形品の薄肉化、大型化に対応するために、ますます成形温度が高くなる傾向にある。このため、リン酸エステル化合物は一般的に難燃性には寄与するものの、成形加工時の金型付着、ガスの発生など、成形環境や成形品外観上必ずしも十分でない場合がある。また、成形品が加熱下に置かれたり、高温高湿度下に置かれた場合の、衝撃強度の低下、変色の発生などの問題点が指摘されている。さらに、近年の省資源化におけるリサイクル適性が熱安定性が不十分であることから困難であるなどの問題点を残している。

これに対して、ポリカーボネート樹脂にシリコン化合物を配合することによって、燃焼時に有害なガスを発生することなく難燃性を付与することも知られている。たとえば、(1) 特開平 10-139964 号公報には特定の構造や特定分子量を有するシリコン樹脂からなる難燃剤が開示されている。

また、(2) 特開昭 51-45160 号公報、特開平 1-318069 号公報、特開平 6-306265 号公報、特開平 8-12868 号公報、特開平 8-295796 号公報、特公平 3-48947 号公報などにおいてもシリコン類を用いる難燃性ポリカーボネート樹脂が開示されている。しかしながら、前記の(1)記載のものでは、難燃性のレベルはある程度すぐれたものである。また(2)記載のものは、シリコン類は難燃剤としての単独使用ではなく、耐ドリップ性の改良を目的としての、例示化合物としての使用であつたり、他の難燃性添加剤としての、リン酸エステル化合物、第2族金属塩などの難燃剤を必須とするものである点において、(1)とは異なるものである。

また、特開平 8-176425 号公報には、透明性を損なうことなく難燃性を改良するために、有機アルカリ金属塩、あるいは有機アルカリ土類金属塩、ポリオルガノシランなどを用いる方法が開示されている。しかしながら、難燃性は改良されるものの、耐衝撃性が低下する場合がある。

さらに、特開平 11-172063 号公報には、(A) スルホン酸アルカリ金属塩などの酸塩基を有する芳香族ビニル系樹脂 99~1 重量部と (B) (A) 以外の熱可塑性樹脂 1~99 重量部からなる難燃性熱可塑性樹脂成形材料、および (A) と (B) からなる樹脂成分 100 重量部に対して、(C) 難燃剤 0.1~100 重量部配合した難燃性熱可塑性樹脂成形材料が開示されている。そして、① (A) が 90 重量部と (B) GPPS [ポリスチレン] 10 重量部からなる成形材料、② (A) 10 重量部、(B) PPE [ポリフェニレンエーテル] 80 重量部およそ (C) TPP [トリフェニルホスフェート] 10 重量部からなる成形材料が具体的に示されている。

前記公報には、① (A) スルホン酸アルカリ金属塩などの酸塩基を有する芳香族ビニル系樹脂の比率が 90 重量%と非常に大きい場合と、② 10 重量%と小さい場合には他の難燃剤との併用の場合が示されていることになる。すなわち、(A) を少量使用する場合には難燃性は得られないものである。したがって、比較例 1 から明らかなように、(A) 単独では成形体作製が不可能である。(A) スルホン酸アルカリ金属塩などの酸塩基を有する芳香族ビニル系樹脂を多量に使用しなければならない大きな問題点がある。したがって、得られた成形体は、自己消化性の難燃性は示すものの、他の熱可塑性樹脂の物性を大幅に悪化させる恐れがある。

本発明は、上記現状の下、ポリカーボネート樹脂のノンハロゲン化

合物による難燃化において、すぐれた難燃性を有するとともに、ポリカーボネート樹脂が有する耐衝撃性、耐熱安定性、耐湿熱安定性を維持し、しかもリサイクル性にすぐれ、帯電防止性をも有する難燃性ポリカーボネート樹脂組成物およびこの組成物を用いた成形品の提供を目的とする。

発明の開示

本発明の目的を達成するため、本発明者らは、難燃性ポリカーボネート樹脂の難燃化において、耐衝撃性、耐熱性、リサイクル性にすぐれた添加剤について鋭意検討した。その結果、酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂を少量用い、ドリップ抑制剤を併用することにより、すぐれた難燃性を有し、耐衝撃性、耐熱性、耐湿熱性、帯電防止性などにすぐれ、さらにはリサイクルによる再溶融成形においても物性低下、着色の少ない成形品が得られることを見だし、本発明を完成したものである。

すなわち、本発明は、

(1) (A) ポリカーボネート樹脂 90～99.98 重量%、(B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂 0.01～5 重量% 及び (C) ドリップ抑制剤 0.01～5 重量% [ただし、重量% 表示は、(A)、(B)、(C) の合計重量基準] を含有する難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

(2) (A) ポリカーボネート樹脂 97～99.96 重量%、(B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂 0.02～1 重量% 及び (C) ドリップ抑制剤 0.02～2 重量% [ただし、重量% 表示は、(A)、(B)、(C) の合計重量基準] を含有する (1) 記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

(3) (B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の酸塩基がスルホン酸

金属塩である（１）または（２）記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

（４） （Ｃ）ドリップ抑制剤が、フッ素系樹脂、シリコン系樹脂、およびフェノール系樹脂から選ばれた少なくとも１種である（１）～（３）のいずれかに記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

（５） （Ｃ）ドリップ抑制剤がフィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレンである（４）記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

（６） （１）～（５）のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物からなる電気・電子機器のハウジングまたは部品である成形品に関するものである。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を詳細に説明する。

（Ａ）ポリカーボネート樹脂

ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）としては、特に制限はなく種々のものが挙げられる。通常、２価フェノールとカーボネート前駆体との反応により製造される芳香族ポリカーボネートを用いることができる。すなわち、２価フェノールとカーボネート前駆体とを溶液法あるいは熔融法、すなわち、２価フェノールとホスゲンの反応、２価フェノールとジフェニルカーボネートなどとのエステル交換反応により製造されたものを使用することができる。

２価フェノールとしては、様々なものが挙げられるが、特に２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン〔ビスフェノールＡ〕、ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）プロパン、４，４’－ジヒドロキシジフェニル、ビ

ス（４－ヒドロキシフェニル）シクロアルカン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）オキシド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルフィド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホキシド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）エーテル、ビス（４－ヒドロキシフェニル）ケトンなどが挙げられる。

特に好ましい２価フェノールとしては、ビス（ヒドロキシフェニル）アルカン系、特にビスフェノールＡを主原料としたものである。また、カーボネート前駆体としては、カルボニルハライド、カルボニルエステル、またはハロホルメートなどであり、具体的にはホスゲン、２価フェノールのジハロホルメート、ジフェニルカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネートなどである。その他、２価フェノールとしては、ハイドロキノン、レゾルシン、カテコール等が挙げられる。これらの２価フェノールは、それぞれ単独で用いてもよいし、２種以上を混合して用いてもよい。

なお、ポリカーボネート樹脂は、分岐構造を有していてもよく、分岐剤としては、１，１，１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、 α ， α' ， α'' －トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリイソプロピルベンゼン、フロログリシン、トリメリット酸、イサチンビス（ α －クレゾール）などがある。また、分子量の調節のためには、フェノール、 p － t －ブチルフェノール、 p － t －オクチルフェノール、 p －クミルフェノールなどが用いられる。

また、本発明に用いるポリカーボネート樹脂としては、ポリカーボネート部とポリオルガノシロキサン部を有する共重合体、あるいはこの共重合体を含有するポリカーボネート樹脂であってもよい。また、テレフタル酸などの２官能性カルボン酸、またはそのエステル形成誘導体などのエステル前駆体の存在下でポリカーボネートの重合を行う


ことによって得られるポリエステル-ポリカーボネート樹脂であつてもよい。また、種々のポリカーボネート樹脂の混合物を用いることもできる。本発明において用いられる（A）成分のポリカーボネート樹脂は、構造中に実質的にハロゲンを含まないものが好ましい。また、機械的強度および成形性の点から、その粘度平均分子量は、10,000～100,000、好ましくは、11,000～40,000、特に12,000～30,000のものが好適である。

（B）酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂

本発明で用いる酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂とは、ビニル系熱可塑性樹脂の芳香環に酸塩基が置換された熱可塑性樹脂である。芳香族ビニル系樹脂としては、ポリスチレン、ゴム変性ポリスチレン、スチレン-アクリロニトリル共重合体、ABS樹脂などの少なくともスチレン構造を有する熱可塑性樹脂を例示することができる。これらの中でもポリスチレン樹脂が好ましく用いられる。

また、芳香環に置換される酸塩基としては、特に制限はなく、スルホン酸塩基、ホウ酸塩基、リン酸塩基などであり、これら酸のアルカリ金属塩、アルカリ土類塩、アンモニウム塩などを例示できる。これらの酸塩基の置換比率は特に制限はなく、置換された芳香環と非置換芳香環とが共存していてもよい。

つぎに、酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の好ましい場合について、以下に具体的に示す。下記式（1）は、酸塩基含有ポリスチレン樹脂を示す。



(式中、Xは酸塩基であり、mは1～5を表し、Yは水素または炭素数1～10の炭化水素である。また、nはモル分率を表し、 $0 < n \leq 1$ である。)

ここでXの酸塩基としては、スルホン酸塩基、ホウ酸塩基、リン酸塩基などであり、これらの酸のアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム塩などである。ここで金属としては、ナトリウム、アルミニウム、カリウム、リチウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛、錫などである。

なお、Yは水素または炭素数10の炭化水素であり、好ましくは水素またはメチル基である。また、mは1～5であり、nは、 $0 < n \leq 1$ の関係である。すなわち、酸塩基(X)は、芳香環に対して、全置換したものであっても、部分置換したものの、あるいは無置換のものを含んだものであってもよい。本発明の難燃性の効果を得るためには、酸塩基の置換比率は、酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の含有量などを考慮して決定され、特に制限なく、一般的には10～100%置換のものが用いられる。

なお、(B)成分の酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂は、上記の一般式(1)のポリスチレン樹脂に限定されるものではなく、前記したように、スチレン系単量体と共重合可能な他の単量体との共重合体であ

ってもよい。ここで、酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の製造方法としては、①前記のスルホン酸基などを有する芳香族ビニル系単量体、またはこれらと共重合可能な他の単量体とを重合または共重合する方法。②芳香族ビニル系重合体、または芳香族ビニル系単量体と他の共重合可能な単量体との共重合体、あるいはこれらの混合重合体をスルホン化し、塩基性物質で中和する方法がある。

たとえば、②の方法としては、ポリスチレン樹脂の1，2-ジクロロエタン溶液に濃硫酸と無水酢酸の混合液を加えて加熱し、数時間反応することにより、ポリスチレンスルホン酸化物を製造する。ついで、スルホン酸基と当モル量の水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムで中和することによりポリスチレンスルホン酸カリウム塩またはナトリウム塩を得ることができる。

本発明で用いる、(B)酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の重量平均分子量としては、1，000～300，000、好ましくは2，000～200，000程度である。なお、重量平均分子量は、GPC法で測定することができる。

(C) ドリップ抑制剤

本発明で用いるドリップ抑制剤としては、ポリカーボネート樹脂の熔融滴下を抑制するものであれば特に制限なく用いることができる。たとえば、フッ素系樹脂、中でもフルオロオレフィン系樹脂が好ましく用いられる。ここで、フルオロオレフィン系樹脂としては、通常フルオロエチレン構造を含む樹脂、共重合樹脂であり、たとえば、ジフルオロエチレン樹脂、テトラフルオロエチレン樹脂、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合樹脂、テトラフルオロエチレンとフッ素を含まないエチレン系モノマーとの共重合樹脂である。好ましくは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)樹脂であり、

その平均分子量は、500,000以上であることが好ましく、特に好ましくは500,000～10,000,000である。

なお、ポリテトラフルオロエチレン樹脂のうち、フィブリル形成能を有するものを用いると、さらに高いドリップ抑制性を付与することができる。フィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレン（PTFE）樹脂には特に制限はないが、例えば、ASTM規格において、タイプ3に分類されるものが挙げられる。その具体例としては、例えばテフロン6-J（三井・デュポンフロケミカル株式会社製）、ポリフロンD-1、ポリフロンF-103、ポリフロンF201（ダイキン工業株式会社製）、CD076（旭硝子フロロポリマーズ株式会社製）等が挙げられる。

また、上記タイプ3に分類されるもの以外では、例えばアルゴフロンF5（モンテフルオス株式会社製）、ポリフロンMPA、ポリフロンFA-100（ダイキン工業株式会社製）等が挙げられる。これらのポリテトラフルオロエチレン（PTFE）樹脂は、単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせてもよい。上記のようなフィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレン（PTFE）樹脂は、例えばテトラフルオロエチレンを水性溶媒中で、ナトリウム、カリウム、アンモニウムパーオキシジスルフィドの存在下で、1MPaの圧力下、温度0～200℃、好ましくは20～100℃で重合させることによって得られる。

フルオロオレフィン樹脂以外のドリップ抑制剤としては、それ自体公知の化合物が用いられる。たとえば、シリコーン系樹脂としては、ポリオルガノシロキサンであり、ポリジメチルシロキサン樹脂、ポリメチルフェニルシロキサン樹脂、ポリジフェニルシロキサン樹脂、ポリメチルエチルシロキサン樹脂、さらにはこれらの共重合体樹脂があ

げられる。また、シリコーン系樹脂としては、分子構造の末端または側鎖が、水酸基、アミノ基、エポキシ基、カルボキシ基、メルカプト基などの有機基で置換された変性シリコーン樹脂も好ましく用いられる。

シリコーン系樹脂の数平均分子量としては、200以上、好ましくは500～5,000,000の範囲である。また、その形態としては、オイル状、ワニス状、ガム状、粉末状、ペリット状など任意である。

また、他のドリップ抑制剤としてはフェノール系樹脂を例示できる。フェノール系樹脂としては、フェノール、クレゾール、キシレノール、アルキルフェノールなどのフェノール類とホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなどのアルデヒド類を触媒の存在下に反応して得られる樹脂である。フェノール系樹脂としては、レゾール型、ノボラック型フェノール樹脂が用いられる。

つぎに、本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂における、各成分の含有量は、(A)ポリカーボネート樹脂90～99.98重量%、好ましくは97～99.96重量%、(B)酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂0.01～5重量%、好ましくは0.02～2重量%、より好ましくは0.03～1重量%及び(C)ドリップ抑制剤0.01～5重量%、好ましくは0.02～2重量%である。なお、ここで重量%表示は、(A)、(B)、(C)の合計重量基準に基づくものである。ここで、(B)酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂は、前記したところの芳香環に対する酸塩基の置換比率なども考慮して、要求される難燃性のレベルに応じて含有量を選択決定することができる。

ここで、(B)酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の含有量が0.01重量%未満であると難燃性、帯電防止性の改善効果が少なく、5重量



%を越えると成形品の外観が悪化するとともに、滞留熱安定性が低下する場合がある。したがって、総合的にすぐれた成形品を得るためには、0.03～1重量%と少量の含有量とすることが望ましい。

また、(C) ドリップ抑制剤の含有量が、0.02重量%未満であると目的とする難燃性におけるドリップ抑制効果が十分でない場合があり、5重量部を越ても、これに見合った効果の向上はなく、耐衝撃性、成形品外観に悪影響を与える場合がある。したがって、それぞれの成形品に要求される難燃性の程度、たとえば、UL-94のV-0、V-1、V-2などにより、(B)成分の含有量、他の含有成分の使用量などを考慮して適宜決定することができる。

本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物には、成形品がさらなる難燃性を必要とする場合には、各種難燃剤を添加することもできる。ここで難燃剤としては特に制限はなく、有機リン系化合物、ハロゲン非含有リン系化合物、シリコーン系化合物、ハロゲン系化合物、チッ素系化合物、金属水酸化物、赤リン、酸化アンチモン、膨張性黒鉛など公知のものを、目的に応じて用いることができる。

ハロゲン系化合物としては、テトラブロモビスフェノールA、ハロゲン化ポリカーボネート、ハロゲン化ポリカーボネート(共)重合体やこれらのオリゴマー、デカブロモジフェニルエーテル、(テトラブロモビスフェノール)エポキシオリゴマー、ハロゲン化ポリスチレン、ハロゲン化ポリオレフィンなどを例示できる。また、チッ素系化合物としては、メラミン、アルキル基または芳香族基置換メラミンなど、金属水酸化物としては、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムなどを例示できる。

しかしながら、ハロゲン系難燃剤は比較的難燃化効率はよいが、成形時の有害ガスの発生、金型腐食の恐れや成形品の焼却時に有害物質

を排出する恐れがあり、環境汚染、安全性の観点からハロゲンを含まない難燃剤が好ましい。

また、本発明のポリカーボネート樹脂組成物には、必要により、他の熱可塑性樹脂、エラストマー、無機充填剤などを成形性、耐衝撃性、剛性、耐薬品性、難燃性をさらに向上させるために配合することができる。

ここで、他の熱可塑性樹脂としては、ポリカーボネート樹脂と相溶性を有する樹脂、分散性を有する樹脂が用いられる。たとえば、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ゴム変性ポリスチレン樹脂、シンジオタクチック構造を有するポリスチレン樹脂などのポリスチレン系樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリメタアクリレート系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、これらの共重合体などのポリオレフィン樹脂を例示できる。

ここで、ポリスチレン系樹脂は、本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂の熔融流動性、すなわち、成形性を向上するために配合することができる。ポリスチレン系樹脂としては、スチレン、 α -メチルスチレンなどのモノビニル系芳香族単量体 20～100 重量%、アクリロニトリル、メタクリロニトリルなどのシアン化ビニル系単量体 0～60 重量%、およびこれらと共重合可能なマレイミド、(メタ)アクリル酸メチルなどの他のビニル系単量体 0～50 重量%からなる単量体または単量体混合物を重合して得られる重合体がある。これらの重合体としては、ポリスチレン (GPPS)、アクリロニトリル-スチレン共重合体 (AS 樹脂) などがある。

また、スチレン系樹脂としてはゴム変性スチレン系樹脂が好ましく利用できる。このゴム変性スチレン系樹脂としては、好ましくは、少

なくともスチレン系単量体がゴムにグラフト重合した耐衝撃性スチレン系樹脂である。ゴム変性スチレン系樹脂としては、たとえば、ポリブタジエンなどのゴムにスチレンが重合した耐衝撃性ポリスチレン（HIPS）、ポリブタジエンにアクリロニトリルとスチレンとが重合したABS樹脂、ポリブタジエンにメタクリル酸メチルとスチレンが重合したMBS樹脂などがあり、ゴム変性スチレン系樹脂は、二種以上を併用することができるとともに、前記のゴム未変性であるスチレン系樹脂との混合物としても使用できる。

ゴム変性スチレン系樹脂中のゴムの含有量は、例えば2～50重量%、好ましくは、5～30重量%、特に5～15重量%である。ゴムの割合が2重量%未満であると、耐衝撃性が不十分となり、また、50重量%を超えると熱安定性が低下したり、熔融流動性の低下、ゲルの発生、着色などの問題が生じる場合がある。上記ゴムの具体例としては、ポリブタジエン、アクリレートおよび／またはメタクリレートを含有するゴム質重合体、スチレン・ブタジエン・スチレンゴム（SBS）、スチレン・ブタジエンゴム（SBR）、ブタジエン・アクリルゴム、イソプレン・ゴム、イソプレン・スチレンゴム、イソプレン・アクリルゴム、エチレン・プロピレンゴム等が挙げられる。このうち、特に好ましいものはポリブタジエンである。ここで用いるポリブタジエンは、低シスポリブタジエン（例えば1，2-ビニル結合を1～30モル%、1，4-シス結合を30～42モル%含有するもの）、高シスポリブタジエン（例えば1，2-ビニル結合を20モル%以下、1，4-シス結合を78モル%以上含有するもの）のいずれを用いてもよく、また、これらの混合物であってもよい。

次に、エラストマーとしては、ゴム変性ポリスチレン系樹脂で用いられる各種エラストマーをはじめ各種エラストマーを例示できる。な

かでも、コア（芯）とシェル（殻）から構成される２層構造を有しており、コア部分は軟質なゴム状態であって、その表面のシェル部分は硬質な樹脂状態であり、エラストマー自体は粉末状（粒子状態）であるグラフトエラストマーを好ましく用いることができる。このコア／シェルタイプグラフトエラストマーは、ポリカーボネート樹脂と熔融ブレンドした後も、その粒子状態は、大部分がもとの形態を保っている。配合されたグラフトエラストマーの大部分がもとの形態を保っていることにより、均一に分散し表層剥離を起こさない効果が得られる。

このコア／シェルタイプグラフトエラストマーとしては、種々なるものを挙げることができる。市販のものとしては、例えばハイブレン B 6 2 1（日本ゼオン株式会社製）、KM-3 3 0（ローム&ハース株式会社製）、メタブレン W 5 2 9、メタブレン S 2 0 0 1、メタブレン C 2 2 3、メタブレン B 6 2 1（三菱レイヨン株式会社製）等が挙げられる。

これらの中で、例えば、アルキルアクリレートやアルキルメタクリレート、ジメチルシロキサンを主体とする単量体から得られるゴム状重合体の存在下に、ビニル系単量体の１種または２種以上を重合させて得られるものが挙げられる。ここで、アルキルアクリレートやアルキルメタクリレートとしては、炭素数 2 ～ 10 のアルキル基を有するものが好適である。具体的には、例えばエチルアクリレート、ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、n-オクチルメタクリレート等が挙げられる。これらのアルキルアクリレート類を主体とする単量体から得られるエラストマーとしては、アルキルアクリレート類 70 重量%以上と、これと共重合可能な他のビニル系単量体、例えばメチルメタクリレート、アクリロニトリル、酢酸ビニル、スチレン等 30 重量%以下とを反応させて得られる重合体が挙げられる。

なお、この場合、ジビニルベンゼン、エチレンジメタクリレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート等の多官能性単量体を架橋剤として適宜添加して反応させてもよい。

ゴム状重合体の存在下に反応させるビニル系単量体としては、例えば、スチレン、 α -メチルスチレン等の芳香族ビニル化合物、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル等のアクリル酸エステル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル等のメタクリル酸エステル等が挙げられる。これらの単量体は、1種または2種以上を組み合わせ用いてもよいし、また、他のビニル系重合体、例えばアクリロニトリル、メタクリロニトリル等のシアン化ビニル化合物や、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル化合物等と共重合させてもよい。この重合反応は、例えば塊状重合、懸濁重合、乳化重合などの各種方法によって行うことができる。特に、乳化重合が好適である。

このようにして得られるコア/シェルタイプグラフトエラストマーは、前記ゴム状重合体を20重量%以上含有していることが好ましい。このようなコア/シェルタイプグラフトエラストマーとしては、具体的には60～80重量%のn-ブチルアクリレートと、スチレン、メタクリル酸メチルとのグラフト共重合体などのMAS樹脂弾性体が挙げられる。また、ポリシロキサンゴム成分が5～95重量%とポリアクリル(メタ)アクリレートゴム成分95～5重量%とが、分離できないように相互に絡み合った構造を有する、平均粒子径が0.01～1 μ m程度の複合ゴムに少なくとも一種のビニル単量体がグラフト重合されてなる複合ゴム系グラフト共重合体が特に好ましい。この共重合体は、それぞれのゴム単独でのグラフト共重合体よりも耐衝撃改良効果が高い。この複合ゴム系グラフト共重合体は、市販品としての、三菱レーヨン株式会社製メタブレンS-2001などとして、入手で

きる。

次に、無機充填剤としては、タルク、マイカ、カオリン、珪藻土、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、ガラス繊維、炭素繊維、チタン酸カリウム繊維などをあげることができる。なかでも、板状であるタルク、マイカなどや、繊維状の充填剤が好ましい。タルクとしては、マグネシウムの含水ケイ酸塩であり、一般に市販されているものを用いることができる。また、タルクなどの無機充填剤の平均粒径は $0.1 \sim 50 \mu\text{m}$ 、好ましくは、 $0.2 \sim 20 \mu\text{m}$ である。これら無機充填剤、特にタルクを含有させることにより、剛性向上効果に加えて、難燃剤の配合量を減少させることができる場合がある。

ここで、無機充填剤の含有量は、前記の(A)、(B)、(C)成分100重量部に対して、 $1 \sim 100$ 重量部、好ましくは、 $2 \sim 50$ 重量部である。ここで、1重量部未満であると、目的とする剛性、難燃性改良効果が十分でない場合があり、100重量部を越えると、耐衝撃性、熔融流動性が低下する場合があり、成形品の厚み、樹脂流動長など、成形品の要求性状と成形性を考慮して適宜決定することができる。

本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、成形性、耐衝撃性、外観改善、耐候性改善、剛性改善等の目的で、上記(A)、(B)、(C)からなる必須成分に、熱可塑性樹脂に常用されている添加剤成分を必要により含有することができる。例えば、フェノール系、リン系、イオウ系酸化防止剤、帯電防止剤、ポリアミドポリエーテルブロック共重合体（永久帯電防止性能付与）、ベンゾトリアゾール系やベンゾフェノン系の紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系の光安定剤（耐候剤）、可塑剤、抗菌剤、相溶化剤、着色剤（染料、顔料）等が挙げられる。任意成分の配合量は、本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂

組成物の特性が維持される範囲であれば特に制限はない。

次に、本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法について説明する。本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、前記の各成分（A）～（C）を上記割合で、さらに必要に応じて用いられる、各種任意成分を適当な割合で配合、混合、熔融混練することにより得られる。このときの配合および混練は、通常用いられている機器、例えばリボンプレンダー、ドラムタンブラーなどで予備混合して、バンバリーミキサー、単軸スクリュウ押出機、二軸スクリュウ押出機、多軸スクリュウ押出機、コニーダ等を用いる方法で行うことができる。熔融混練の際の加熱温度は、通常240～300℃の範囲で適宜選択される。この熔融混練成形としては、押出成形機、特にベント式の押出成形機の使用が好ましい。なお、ポリカーボネート樹脂以外の含有成分は、あらかじめ、ポリカーボネート樹脂あるいは他の熱可塑性樹脂と熔融混練、すなわちマスターバッチとして添加することもできる。

本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、上記の熔融混練成形機、あるいは、得られたペレットを原料として、射出成形法、射出圧縮成形法、押出成形法、ブロー成形法、プレス成形法、真空成形法、発泡成形法などにより各種成形品を製造することができる。しかし、上記熔融混練方法により、ペレット状の成形原料を製造し、ついで、このペレットを用いて、射出成形、射出圧縮成形による射出成形品の製造に特に好適に用いることができる。なお、射出成形方法としては、外観のヒケ防止のため、あるいは軽量化のためのガス注入成形を採用することもできる。

本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物から得られる成形品、特に射出成形品としては、複写機、ファックス、テレビ、ラジオ、テープレコーダー、ビデオデッキ、パソコン、プリンター、電話機、情

報端末機、冷蔵庫、電子レンジなどの電気・電子機器のハウジングまたは部品、さらには、自動車部品など他の分野にも用いられる。本発明について実施例および比較例を示してより具体的に説明するが、これらに、何ら制限されるものではない。

実施例 1 ～ 5 および比較例 1 ～ 5

第 1 表に示す組成（重量％）で各成分を配合し、ベント式二軸押出成形機（機種名：TEM 35、東芝機械株式会社製）に供給し、280℃で熔融混練し、ペレット化した。なお、すべての実施例および比較例において、酸化防止剤としてイルガノックス 1076（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ株式会社製）0.2 重量部およびアデカスタブ C（旭電化工業株式会社製）0.1 重量部をそれぞれ配合した。得られたペレットを、120℃で、12 時間乾燥した後、成形温度 270℃、金型温度 80℃で射出成形して試験片、成形品を得た。得られた試験片を用いて性能を各種試験によって評価し、その結果を第 1 表に示した。

なお、用いた成形材料、添加剤および性能評価方法を次に示す。

〔成形材料〕

（A）ポリカーボネート樹脂

- ・ PC 1：ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量：27,000
- ・ PC 2：ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量：19,000

（B）ポリスチレンスルホン酸塩

- ・ PSS-Na：ポリスチレンスルホン酸ナトリウム：重量平均分子量＝20,000、スルホン化率：100%
- ・ PSS-K：ポリスチレンスルホン酸カリウム：重量平均分子量＝20,000、スルホン化率：30%

（C）ドリップ抑制剤

P T F E : ポリテトラフルオロエチレン (フィブリル形成性) : 旭硝子フロロポリマース社製、C D 0 7 6

(D) スルホン酸塩

K F B S : パーフルオロブタンスルホン酸カリウム

〔性能評価方法〕

1. アイゾット衝撃強度

A S T M D 2 5 6 に準拠、2 3 °C (肉厚 : 3 . 1 8 m m) 、単位 : kJ / m^2)

2. ウエルド強度

引張強度試験片 (ウエルド試験用) 成形金型を用いて、2 点ゲートで成形しウエルドを有する試験片を成形し、この試験片の引張試験を行い測定した。

3. 帯電圧半減期

試験片 (2 5 × 3 5 × 3 m m) に印加電圧 9 k v を 1 分間帯電させ、帯電圧に対して、放電中断後の電位が半分になる時間を測定した。

4. 成形品外観

射出成形機 [I S - 4 5 P : 東芝機械株式会社製] を用い、試験片 (8 0 × 4 0 × 3 m m) を、樹脂温度 : 3 2 0 °C、金型温度 : 8 0 °C の条件で成形し、5 サイクル目の試験片を目視観察し、下記により評価した。

◎ : 良好、○ : 良好 (若干ぶつあり) 、△ : ややぶつあり、× : 悪 (ぶつ多)

5. 滞留熱安定性

前記 4 の成形において、射出シリンダー内に 2 0 分滞留後に試験片を成形し、滞留前の試験片との色調変化を測定した。測定は J I S H 7 1 0 3 (黄変度試験方法) に準拠して、前後の試験片の色調 L、a、

b の測定から、色差 (ΔE) を求めた。

6. リサイクル性

各組成物ペレット、成形品外観評価用に用いた成形機を用いて、成形温度：320℃、金型温度：80℃の条件でノートパソコンハウジング（A4タイプ）を射出成形した。この成形品を粉砕して、100%リサイクル原料として再度、同一条件で射出成形して試験用成形品を成形した。リサイクル成形品のアイゾット衝撃強度を前記に準じて測定した。

7. 耐高温高湿性

成形品を温度：70℃、湿度：90%の条件で1,000時間処理した。処理後のアイゾット衝撃強度を前記に準じて測定した。

8. 難燃性

UL94燃焼試験に準拠（試験片厚み：1.5mm）、なお、V-2のNGはV-2に合格しないことを示す。

9. 酸素指数

JIS K7201に準拠して測定した。

第1表

組	実施例 1		実施例 2		実施例 3		実施例 4		実施例 5		比較例 1		比較例 2		比較例 3		比較例 4		比較例 5	
	A	PC1																		
成	B	PSS-Na	0.1						3.0						6.0				0.5	
		PSS-K		0.5	0.8		1.2													
	D	KFBS														0.5				
	C	PTFE	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1				0.2	0.2	0.3	0.2				
価	1. アイゾット衝撃強度 (kJ/m^2)		85	85	80	80	80	75	85	85	85	85	85	85	30	75	30	75	30	30
	2. ウエルド強度 (MPa)		75	75	75	75	70	70	65	65	80	80	75	75	40	75	75	40	40	40
	3. 帯電半減期 (秒)		140	80	80	50	30	30	3	3	>600	>600	>600	>600	3	>600	>600	60	60	60
	4. 成形品外観		◎	◎	◎	◎	○	○	△	△	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
	5. 滞留熱安定性 (ΔE)		1	1	1	1	3	3	5	5	1	1	1	1	20	3	3	1	1	1
	6. リサイクル後アイゾット (kJ/m^2)		85	80	80	80	75	75	70	70	85	85	85	85	10	20	20	85	85	85
	7. 高温高湿後アイゾット (kJ/m^2)		80	75	75	75	60	60	20	20	80	80	75	75	5	15	15	80	80	80
	8. 難燃性 (UL94) (厚み: 1.5 mm)		V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-2 NG	V-2 NG	V-2 NG	V-2 NG	V-2	V-0	V-0	V-2	V-2	V-2
	9. 難燃性 (酸素指数)		38	39	37	37	33	33	32	32	26	26	26	26	30	36	36	30	30	30

第1表の結果から明らかなように、本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物からの成形品は、優れた難燃性（V-0）を示すとともに、比較例4との対比から、（B）成分の選択によって、滞留耐熱性、リサイクル性、高温高湿下の安定性にすぐれていることが分かる。また、（B）成分の含有量が少量ですぐれた難燃性を示すことが分かる。

産業上の利用可能性

本発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、耐衝撃性を維持し、高い滞留安定性、リサイクル性、高温高湿安定性を有する。また、少量の添加剤ですぐれた難燃性を確保できるとともに、帯電防止性も付与できる。したがって、OA機器、情報機器、家庭電化機器などの電気・電子機器、自動車部品などその応用分野の拡大が期待される。

請 求 の 範 囲

1. (A) ポリカーボネート樹脂 90～99.98 重量%、(B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂 0.01～5 重量%及び (C) ドリップ抑制剤 0.01～5 重量%〔ただし、重量%表示は、(A)、(B)、(C)の合計重量基準〕を含有する難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

2. (A) ポリカーボネート樹脂 97～99.96 重量%、(B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂 0.02～1 重量%及び (C) ドリップ抑制剤 0.02～2 重量%〔ただし、重量%表示は、(A)、(B)、(C)の合計重量基準〕を含有する請求項 1 記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

3. (B) 酸塩基含有芳香族ビニル系樹脂の酸塩基がスルホン酸金属塩である請求項 1 または 2 記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

4. (C) ドリップ抑制剤が、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、およびフェノール系樹脂から選ばれた少なくとも 1 種である請求項 1～3 のいずれかに記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

5. (C) ドリップ抑制剤がフィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレンである請求項 4 記載の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

6. 請求項 1～5 のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物からなる電気・電子機器のハウジングまたは部品である成形品。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/06995

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08L69/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08L25/00-27/24, C08K3/00-13/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI/L

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US, 4263201, A (General Electric Company), 21 April, 1981 (21.04.81), Claim & JP, 55-98249, A	1-6
A	US, 4251434, A (General Electric Company), 17 February, 1981 (17.02.81), Claim & JP, 55-112259, A	1-6
A	US, 3933734, A (General Electric Company), 20 January, 1976 (20.01.76), Claim & JP, 50-98546, A	1-6
A	EP, 23650, A2 (BAYER AG), 11 February, 1981 (11.02.81), Patentansprüche & DE, 2931172, A & JP, 56-24442, A	1-6
A	EP, 34265, A2 (BAYER AG), 26 August, 1981 (26.08.81),	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
28 November, 2000 (28.11.00)

Date of mailing of the international search report
12 December, 2000 (12.12.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/06995

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Patentansprüche & DE, 3004017, A & JP, 56-122858, A	

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. C08L69/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. C08L25/00-27/24, C08K3/00-13/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI/L

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US, 4263201, A (General Electric Company) 21. 4月. 1981 (21. 04. 81) Claim & JP, 55-98249, A	1-6
A	US, 4251434, A (General Electric Company) 17. 2月. 1981 (17. 02. 81) Claim & JP, 55-112259, A	1-6
A	US, 3933734, A (General Electric Company) 20. 1月. 1976 (20. 01. 76) Claim	1-6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28. 11. 00

国際調査報告の発送日

12.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

油科 壮一

4J

2941

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	i m & J P, 50-98546, A	
A	EP, 23650, A2 (BAYER AG) 11. 2月. 1981 (11. 02. 81) Patentansprüche &DE, 2931172, A & J P, 56-24442, A	1-6
A	EP, 34265, A2 (BAYER AG) 26. 8月. 1981 (26. 08. 81) Patentansprüche &DE, 3004017, A & J P, 56-122858, A	1-6

EP



特許協力条約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 CN00083	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP00/06995	国際出願日 (日.月.年) 06.10.00	優先日 (日.月.年) 13.10.99
出願人(氏名又は名称) 出光石油化学株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 _____ 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☒ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

